

Parametry

Koks orzech 60 - 40 mm

Granulacja		60 - 40 mm
Woda, Wtr	max	7,00%
Popiół, Ad	max	11,00%
Części lotne, Vdaf	max	1,20%
Siarka, Std	max	0,70%
Wytrzymałość, M 40	min	78%
Nadziarno	max	8,00%
Podziarno	max	8,00%
Wartość opałowa, Qir	min	27 500 kJ/kg